



# FERROBET CONVERTIDOR DE OXIDO

Para metales

**CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET®** está elaborado con resinas alquídicas, pigmentos anticorrosivos a base de cromato y fosfatos, cargas minerales inertes y aditivos estabilizadores de óxido. Forma una base anticorrosiva que da la posibilidad de aplicar con más facilidad y economía de material los acabados de terminación, ya que disimula los contrastes de colores del fondo con la pintura final.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Metales nuevos:** limpiar con **DESOXIDANTE FOSFATIZANTE FERRO BET®**, lavar con agua y detergente y dejar secar totalmente.

**Metales muy oxidados:** eliminar óxido flojo o delaminación con cepillo de acero y/o lija. Los restos de pinturas cuarteadas o mal adheridas se eliminan con **REMOVEDOR GEL PETRILAC®**.

No es necesario remover el óxido bien adherido.

## APLICACION

Mezclar bien antes de usar.

**A pincel o rodillo:** aplicar 1 o 2 manos de **CONVERTIDOR DE OXIDO FERRO BET®** puro o con el mínimo agregado de aguarrás mineral de buena calidad, para facilitar la aplicación.

**A soplete:** diluir con 25 a 30 % de aguarrás mineral, de acuerdo a la presión utilizada. Tener en cuenta que el espesor de la capa debe ser equivalente a la obtenida con la aplicación a pincel.

## RENDIMIENTO

10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

## TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente de 6 a 8 horas, dependiendo del espesor de la capa, condiciones de la temperatura y la humedad ambiente.

Esmaltes sintéticos o similares, pueden aplicarse con este tiempo desecado.

Para la aplicación de sistemas automotrices, esmaltes epoxi o los que deban diluirse con thinner, se deberá dejar "curar" de 15 a 20 días.

## LIMPIEZA

Lavar las herramientas inmediatamente de usadas con aguarrás mineral.

## COLORES



Rojo



Ocre



Verde inglés



Azul marino



Marrón



Negro



Blanco



Gris

## PRESENTACION

1/4, 1/2, 1, 4 y 20 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

**PETRILAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.