



# PLASTILUX Q-501

Para pisos de madera en interiores

**PLASTILUX® Q-501** es una laca poliuretánica satinada curable por humedad para pisos de madera. Posee un secado rápido y un perfecto Satinado. Es de fácil aplicación, limpieza y mantenimiento. Tiene una excelente resistencia al agua y solventes, y muy buena resistencia a la abrasión. Ideal para alto tránsito. Plastificado de pisos de madera en interiores, también para muebles, aberturas y escaleras.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Pisos nuevos:** Lijar la madera siempre en el sentido de las vetas. Usar sucesivamente lijas de grano cada vez más fino; empezar con lija N° 36/40, seguir con 60 ó 80, continuar con lija 120 o 180, terminar con lija 220 ó 280. Conviene barrer o aspirar y luego pasar un trapo humedecido para eliminar completamente el polvillo.

**Pisos viejos, plastificados o encerados:** En todos los casos, antes de aplicar el producto, debe pulirse el piso para remover **COMPLETAMENTE** restos de plastificado, ceras, acondicionadores siliconados, etc., que pueden ocasionar defectos en la formación de película.

## APLICACIÓN

Aplicar 3 manos como mínimo puras o diluidas hasta un 10% con **Diluyente Poliuretánico Q-501**. Entre manos lijar suave y rápidamente con lija fina (N° 320 o 360) y aspirar el polvillo. Para lograr un tono más uniforme en la terminación y con vetas más claras, aplicar previamente una mano de **Sellador Q-501**.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

Pincel de cerda fina, aplicador de goma espuma, soplete o rodillo (en ciertas condiciones puede generar espuma).

## RENDIMIENTO

13-17 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo del grado de absorción de la madera.

## TIEMPO DE SECADO

Valores típicos:

**Película de 50 micrones (espesor en húmedo),** secado al aire a 23 +/- 1 °C y 50 +/- 5 % de humedad relativa.

**Trabajabilidad (1):** 10-15 minutos.

**Secado duro (2):** 3-4 horas.

**Tránsito normal (mínimo):** 12-24 horas.

**Máximo desarrollo de propiedades:** 7 días.

(1) La trabajabilidad es el tiempo máximo del que se dispone para aplicar el producto.

Pasado este tiempo, comienza a perder su capacidad de autonivelación, y aumenta el riesgo de obtener una película con marcas de pincel o aplicador.

(2) El secado duro da una estimación del tiempo mínimo que debe esperarse para aplicar la siguiente mano.

Estos tiempos varían en función de la temperatura y humedad ambiente. A mayor temperatura y humedad, más rápido será el secado y viceversa.

## CONDICIONES DE APLICACIÓN RECOMENDADAS

Rango de temperatura 15-30°C

Humedad ambiente Menor a 80%

## TEÑIDO DE PISO

Para cambiar el color del piso de madera utilizar **TINTA COLOR PETRILAC® CON ACEITE DE TEKA**.

## USO DE ADITIVOS

El **PLASTILUX® Q-501** se puede mezclar con aditivos de la línea **Q-501** según:

**CATALIZADOR Q-501:** acelerar el secado (seca al duro en una hora aprox)

**DILUYENTE Q-501:** bajar la viscosidad, mejora la nivelación.

**OPACANTE Q-501:** Regula el brillo disminuyéndolo según proporción indicada en el envase. Pueden mezclarse las terminaciones brillante y satinada en la relación que se desee. Las mezclas de **PLASTILUX® Q-501 BRILLANTE** y aditivos se prepara justo antes de aplicarlas.

**ANTIABERTURAS Q-501:** para evitar la abertura de juntas durante la aplicación de lacas poliuretánicas para pisos de madera con dificultades.

## ALMACENAMIENTO

Depósito cubierto a temperatura ambiente. Se recomienda almacenar entre 0° y 40°C. Proteger de la humedad. No almacenar cerca de fuentes de ignición (chispas, fuego, etc.).

## LIMPIEZA

Con Diluyente Poliuretánico, inmediatamente finalizado su uso. Elementos de aplicación sucios o con restos de producto seco deben reemplazarse por uno nuevo para evitar defectos en la formación de película.

## TERMINACION

Brillante y Satinado

## PRESENTACION

1, 4 y 10 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

f/PetrilacArgentina

**PETRILAC®**  
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.