



PLASTILUX POLIPLAST

Para pisos de madera en interiores

PLASTILUX® POLIPLAST es un revestimiento poliuretánico de un solo componente para maderas: pisos, aberturas, revestimientos, muebles, en interiores y semisombas. Formulado con materias primas de muy buena calidad logrando alta dureza y fina decoración a través de una película transparente de excelente brillo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debe estar seca y exenta de restos de viejos revestimientos, polvo o grasitud.

Pisos nuevos: dejar transcurrir de 60 a 90 días en pisos recién colocados con cola vinílica, carpeta bien aislada y madera estacionada. Cuando el estacionamiento fuese dudoso, recomendamos que pasen de 5 a 6 meses antes de aplicar el plastificado para conseguir el asentamiento de la madera.

Encerados o plastificados: efectuar pulido fino a máquina o perfecto viruteado y lijado, dejando las superficies lisas y libres de plastificantes, ceras y grasitud. Eliminar el polvo por barrido y/o aspirado y pasar un paño (que no suelte pelusa) húmedo. No usar solventes para limpieza porque afectan secado, dureza y adherencia.

Muebles, aberturas, mesadas: eliminar viejos revestimientos con lija o removedor, lijar para conseguir el área completamente lisa y limpia. Las manchas sacarlas con **LIMPIADOR PETRILAC®**, lavar y secar perfectamente. Reparar imperfecciones, agujeros de la madera con **MASILLA PETRILAC®**.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A pincel: el producto se presenta con viscosidad de aplicación, por lo tanto 3 manos puras o con dilución mínima, serán aplicadas, lijando y dejando transcurrir por lo menos 6 a 8 hs. entre ellas. Si desea facilitar el pincelado, diluir hasta un 10 % con **DILUYENTE PARA POLIURETANOS PETRILAC®**. En algunas maderas y en el caso de desear un acabado con poro cerrado, deberá aplicarse mayor cantidad de manos.

Pisos: dar capas delgadas con mínimo de dilución. El lijado suave entre manos mejora adherencia y acabado. El secado entre manos es de 8 a 10 hs. Cuando los pisos de madera se encuentren expuestos a mayor tránsito (halls, escaleras), lo aconsejable es obtener una película de mayor espesor, en consecuencia aplicar mayor cantidad de manos. Liberar al tránsito pasadas 24 hs. de aplicada la última mano, debido a que la dureza final la alcanza entre los 8 y 10 días.

A soplete: diluir con **DILUYENTE PARA POLIURETANOS PETRILAC®**, 25 a 30 % utilizando 30 a 35 libras de presión.

No dejar pasar más de 24 hs. entre mano y mano, si ello ocurriera lijar para dar mordiente.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano de acuerdo a la absorción de la madera y pulido.

TIEMPO DE SECADO

4 a 6 horas dependiendo de temperatura y humedad ambiente.

LIMPIEZA

Limpiar el piso diariamente con un paño humedecido con agua. Las herramientas de trabajo higienizarlas con **DILUYENTE PARA POLIURETANOS PETRILAC®** o thinner, inmediatamente de usadas.

TERMINACION

BRILLANTE, si se desea satinado utilizar **MATEANTE UNIVERSAL PETRILAC®** en todas o en las 2 últimas manos hasta 100 cm³ por litro, o matear la película 24 hs. después de la mano final, frotándola con lana de acero fina, suave y parejo, pasando pasta de pulir fina para lograr el aspecto de húmedo o lustre a muñeca.

PRESENTACION

1 y 4 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.