



PLASTILUX OPACANTE Q-501

Para reducir el brillo en lacas y revestimientos.

PLASTILUX OPACANTE Q-501® es un producto listo para usar, con alto poder Opacante. Fabricado con sílices de alta calidad que otorgan una excelente mateo. Posee compatibilidad con lacas, barnices y recubrimientos al solvente. Su uso es **INTERIOR/EXTERIOR**.

Es un opacante de recubrimientos brillantes utilizados para la aplicación en pisos, muebles, aberturas, escaleras, etc.

APLICACIÓN

Agite bien antes de usar. Mantenga el envase bien cerrado y limpie la boca de la botella antes de verterlo en la laca. Coloque de 100 hasta 250 cc de **PLASTILUX OPACANTE Q-501®** por cada litro de revestimiento de acuerdo al mateo deseado. Con 100 cc obtendrá un acabado semi mate con 250 cc uno mate.

Vierta el contenido del envase y mezcle enérgicamente con espátula, hasta la incorporación completa del **PLASTILUX OPACANTE Q-501®** en la laca, deje reposar 10 minutos antes de la aplicación del revestimiento.

CONDICIONES DE APLICACIÓN RECOMENDADAS

Rango de temperatura 10-30°C.

Humedad ambiente Menor a 80%.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

RENDIMIENTO

100 cc a 250 cc por litro. Dependiendo del grado de mateo deseado.

VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de fabricación y en sus envases originales cerrados.

ALMACENAMIENTO

Depósito cubierto a temperatura ambiente. Se recomienda almacenar por debajo de 40°C. Proteger de la humedad. No almacenar cerca de fuentes de ignición (chispas, fuego, etc.).

LIMPIEZA DE MATERIALES

Con Diluyente para Poliuretanos, inmediatamente finalizado su uso.

PRESENTACION

Frascos por 100 cc. y 500 cc.

