



PETRILAC POLIURETANO AL AGUA - Para pisos de madera en interiores.

El **POLIURETANO AL AGUA PETRILAC®** está elaborado con resinas poliuretánicas importadas, que reaccionan entre sí para obtener alta dureza, resistencia al tránsito y a la abrasión. Su acabado es muy natural, con apariencia de perfecto encerado. Es incoloro y transparente, no oculta las vetas ni cambia el color de la madera. Es ecológico, no contaminante, por lo que facilita la aplicación en lugares cerrados. Es de baja toxicidad, libre de olores desagradables, reactivos, endurecedores nocivos o solventes. Fácil aplicación y mantenimiento.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**. Debe hacerse pulido fino a máquina, terminando con lija 180 o 220 y un perfecto rellenado de juntas para lograr el mejor resultado. Barrer y/o aspirar el polvo del pulido y asegurarse una perfecta limpieza pasando un paño que no suelte pelusa, humedecido con agua. No usar solventes para la limpieza de la madera.

APLICACION

El hidroplastificado es un **SISTEMA: SELLADOR + POLIURETANO**.

Se aplicarán sobre el **SELLADOR AL AGUA PETRILAC®** 2 o 3 manos de **POLIURETANO AL AGUA PETRILAC®** con aplicador para lacas al agua, pad o pincel (bordes y zócalos), cuidando "peinar" muy bien para evitar la formación de burbujas. Liberar al tránsito a las 24 horas de aplicado, pero tener en cuenta que la dureza final se alcanza recién a los 7 días.

Para cambiar el color de la madera, teñir ésta -previo al plastificado- con **TINTA COLOR PETRILAC®** diluida con el diluyente en la proporción necesaria. Para lograr la intensidad de tono, consultar a nuestro Departamento Técnico.

USO Y MANTENIMIENTO

Limpiar por medio de barrido y paño húmedo.

Evitar mojar el piso en las primeras dos semanas de aplicado.

Cuando el desgaste lo requiera, lijar y aplicar 1 o 2 manos más.

La higiene de los pisos realizarla con un paño humedecido en agua o con CIF pisos plastificados, siguiendo las instrucciones del envase. La limpieza de los elementos utilizados se realiza con agua y jabón, inmediatamente después de usados. Evitar el congelamiento.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 1 hora

Para lijar y entre manos: 3 a 4 horas.

TERMINACION

Brillante y satinado, mezclables entre sí para lograr grados de brillo diferentes,

PRESENTACION

1, 5 y 10 litros.