



PLASTILUX -POLILAK UV-

Revestimiento transparente para maderas en exteriores e interiores.

PLASTILUX® -POLILAK UV- está elaborado con resinas poliéster modificadas de alta resistencia a la intemperie, aditivos absorbentes de los rayos ultravioletas y mezcla de solventes. De fácil aplicación y mantenimiento, forma una película muy decorativa, que protege a la madera por más tiempo, acompañando los movimientos de contracción y dilatación, sin cuartear ni descascararse. Resiste los cambios bruscos de temperatura, lluvia, nieve y brisa marina. Es ideal para aplicar en embarcaciones, aberturas, cenefas, etc. Posee excelente pintabilidad, nivelamiento y retención de brillo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, microorganismos o viejos revestimientos cuarteados o mal adheridos.

Madera nueva: lijar y limpiar. En caso de manchas, removerlas con **LIMPIADOR PETRILAC®**, lavar y dejar secar totalmente antes de aplicar **PLASTILUX® -POLILAK UV-**

Maderas con barnices en buen estado: lijar hasta mateado parejo y aplicar **PLASTILUX® -POLILAK UV-**

Maderas con barnices cuarteados o en mal estado: eliminar totalmente por medio de removedor y/o lija, hasta lograr una superficie pareja, seca, libre de manchas y microorganismos. Las grietas, imperfecciones o separaciones de tablas se rellenan previo a la aplicación de **PLASTILUX® -POLILAK UV-** con **MASILLA PETRILAC® PARA MADERAS**. No aplicar nunca **PLASTILUX® -POLILAK UV-** sobre lacas poliuretánicas u otras de dureza similar.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A pincel: diluir la primera mano con 30 a 40 % de **Aguarras Mineral 100% Premium Petrilac®**. La segunda y tercera mano se diluyen aproximadamente al 10 % y se aplican con intervalos de 10 a 12 horas o cuando la mano anterior haya secado totalmente. En caso de exposición rígorosa, aplicar una mano extra. Un lijado suave entre manos mejora adherencia, terminación y rendimiento de producto.

A soplete: diluir todas las manos al 25 ó 30 % de acuerdo al equipo y presión utilizados. Aplicar las manos necesarias para conseguir el espesor similar al logrado en la aplicación a pincel.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

TIEMPO DE SECADO

De 8 a 10 horas, dependiendo de humedad y temperatura ambiente y del espesor de película aplicada.

RENDIMIENTO

10 a 12 m² por litro y por mano, de acuerdo a la absorción de la madera y forma de aplicación.

TERMINACION

Brillante y satinado.

LIMPIEZA DE MATERIALES

Las herramientas deberán lavarse con **Aguarras Mineral 100% Premium Petrilac®** inmediatamente después de usadas.

PRESENTACION

1/2, 1, 4 y 20 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.