



# LINEA NAUTICA

## ESMALTE POLIURETANICO PARA SENTINA

Resiste el aceite y grasas • Blanco permanente • Resistencia al rayado y golpes

**ESMALTE POLIURETANICO PARA SENTINA** es un producto de dos componentes para uso interior. Posee un excelente brillo y gran dureza. No amarillea y resiste al rayado y a las manchas de aceites y grasas. Su uso es profesional.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal adheridas u óxido flojo o de laminación. El principal requisito es la eliminación total de la grasa y contaminantes oleosos presentes en la sentina por el uso. Para lograrlo, utilizar **LIMPIA SENTINA PETRILAC**. Una vez bien limpia y seca la superficie, proceder con el pintado de la sentina. Lijar con lija esponja o similar para conseguir una mejor adherencia antes de la aplicación a la pintura antigua. Si transcurren más de 16 horas entre manos se debe lijar nuevamente para conseguir una correcta adherencia. Eliminar pinturas mal adheridas o flojas con **REMOVEDOR PLUS PETRILAC**, teniendo cuidado de no salpicar elementos plásticos, de goma o el motor.

### APLICACION

Puede aplicarse a pincel, rodillo para poliuretanos o soplete.

Adecuar la viscosidad de aplicación con el **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC**. Mezclar cada parte antes de usar.

Para la aplicación a soplete, mezclar 2 a 1 en volumen la parte A (Blanca) con la parte B (endurecedor incoloro). Agregar hasta un 20% de **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC**. Aplicar 1 ó 2 manos. Dejar secar entre manos 4 a 6 horas.

### RENDIMIENTO

10 m<sup>2</sup> por litro y por mano dependiendo de la rugosidad y el espesor aplicado.

### SECADO

**Entre manos:** 4-6 hs.

**Final:** 48-72 hs., dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

### LIMPIEZA

Utilizar **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC** para la limpieza de los elementos empleados, antes que sequen.

### TERMINACION

Brillante Blanca.

### PRESENTACION

1 litro.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918  
Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)  
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

   /Petrilac

# PETRILAC®

Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.



# LINEA NAUTICA

## ENDURECEDOR + DILUYENTE

Para esmalte para sentina

### ENDURECEDOR DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC

es un producto diseñado para ser incorporado al **ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC**.

#### APLICACION

Dejarlo actuar mínimo 15 minutos, antes de agregar el **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC**. La relación de la mezcla es 2 volúmenes de parte A con 1 volumen de parte B (Endurecedor). Mantener este producto en su envase original bien cerrado resguardándolo de toda humedad. Utilice los elementos de protección personal tanto en la preparación como en la aplicación del producto.

No apto para pisos de madera.

#### LIMPIEZA

Los elementos utilizados se limpian con el **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA PETRILAC** mientras el producto está húmedo.

#### PRESENTACION

500 cm<sup>3</sup>.

### DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA

es un producto especialmente diseñado para diluir el **ESMALTE** poliuretánico para sentina.

#### APLICACION

Para aplicar a soplete esperar 15 minutos como mínimo, antes de proceder al agregado del **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA** a la mezcla de los componentes A + B. Utilice sólo la cantidad necesaria para lograr una buena aplicación con el soplete.

#### LIMPIEZA

Los elementos utilizados se limpian con **DILUYENTE DE ESMALTE PARA SENTINA** antes que sequen.

#### PRESENTACION

500 cm<sup>3</sup>.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918  
Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)  
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

   /Petrilac

# PETRILAC®

Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.