



MELACRIL HIDROPLASTIFICADOR

Para pisos de madera en interior.

El sistema de hidroplastificado está compuesto por **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®** y el **HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®**. El **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®**, a base de resinas acrílicas, es la base previa al **HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®**, 100% poliuretano alifático modificado con materias primas renovables libres de NMP. Mantiene el color natural de la madera, es transparente y da una sensación de perfecto encerado. Inhiben el manchado u oscurecimiento por sangrado de tanino. Posee gran dureza, resistencia al tránsito intenso y abrasión. Ambos son de bajo olor, rápido secado y los ambientes se pueden ocupar en 8-10 hs. de terminado el hidroplastificado.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Pisos nuevos: realizar un perfecto pulido profesional a máquina, terminar con lija 180 o 220 y dejar libre de ceras, suciedad o grasitud. Esperar 60-90 días antes de hidroplastificar si el piso se colocó con adhesivo vinílico; en caso que el "estacionamiento" fuera dudoso, esperar de 5 a 6 meses antes de hidroplastificar.

Pisos hidroplastificados: lijar hasta lograr un brillo mate parejo en el piso, eliminar el polvo por aspiración, pasar un paño húmedo que no "suelte" pelusa. Si en algún lugar el deterioro llegó hasta la madera; pulir todo el piso nuevamente, porque los "parches" no quedan bien.

Juntas: rellenar con **MASILLA PETRILAC®** o con una preparación de aserrín del último lijado - que no contiene cera ni grasitud-. Ambas pasarlas con espátula de acero lisa y emparejar.

Pisos Plastificados: al solvente, eliminarlos con pulido y tratarlos como pisos nuevos antes de hidroplastificar. NO utilizar solventes para la limpieza de la madera, puede afectar adherencia, secado y dureza.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar. Se aplica con "pad", aplicador para laca al agua, o pincel. En este último caso, no sobrepincelar para evitar la formación de burbujas.

Aplicar una mano de **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®**, luego 3 manos de **HIDROPLASTIFICADOR MELACRIL®**. En la mayoría de los casos, aconsejamos no agregar agua para su aplicación.

TIEMPO DE SECADO

Tiempo entre manos: 3 - 4 hs., según temperatura y humedad relativa ambiente. Liberar al tránsito liviano a las 24 hs., debido a que adquiere la dureza final en 8 a 10 días. Si pasan más de 24 hs. entre manos, lijar entre ellas. En general, el sistema requiere de un solo lijado, luego de la primera mano de **MELACRIL® HIDROPLASTIFICADOR**.

RENDIMIENTO

13 y 15 m²/lt por mano, dependiendo de absorción de la madera y pulido.

TERMINACION

Brillante -ceroso- y satinado.

TEÑIDO DE PISOS DE MADERA:

Teñir previamente con **TINTA COLOR PETRILAC®**. Consultar a nuestro Departamento Técnico.

CAMBIOS DE COLOR

Teñir primero la madera con **TINTA PETRILAC® ACEITE DE TEKA** diluida con aguarrás y esperar mínimo 24 hs. antes de aplicar el **SELLADOR AL AGUA MELACRIL®**. No aplicar con temperatura exterior menor a 12°C ni con humedad relativa ambiente mayor a 85%. Evitar que se congele.

MANTENIMIENTO

No mojar el piso en las primeras 2 semanas de aplicado y no usar limpiadores alcalinos o abrasivos. No aplicar con temperaturas por debajo de 12° C. Evitar que se congele.

LIMPIEZA

Barrer regularmente y limpiar con trapo humedecido en agua siguiendo las instrucciones del envase. NO mojar el piso dentro de los primeros 15 días.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.