



PLASTILUX® HYDROTOP DENSITY

Para pisos de madera en interiores

PLASTILUX® HYDROTOP DENSITY es una laca poliuretánica al agua para plastificado de pisos de madera. Para uso en interiores. Se utiliza en plastificado de pisos, recubrimiento de muebles y aberturas de madera.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Pisos Nuevos: Lijar siempre en el sentido de las vetas de la madera, usando lijas de grano cada vez más fino; empezar con lija 36/40, siguiendo con lija 60/80 y terminar con 120/180. Conviene barrer o aspirar y luego pasar un trapo humedecido con agua para eliminar completamente el polvillo.

Pisos Viejos: En todos los casos, antes de aplicar el producto, debe pulirse el piso para eliminar los restos de plastificado, ceras, acondicionadores siliconados, etc.

APLICACIÓN

Aplicar con rodillo fijo y aplicador plano de mango corto para los rincones.

Aplicar una mano **PLASTILUX® SELLADOR HYDROTOP** para proteger el color de la madera y luego tres manos de **PLASTILUX® HYDROTOP DENSITY**, dejando secar entre manos de 2 a 3 horas para obtener una óptima terminación, lijando entre manos con lija 320 durante el día de aplicación de la siguiente mano, luego barrer y aspirar el polvillo generado en el lijado. Dependiendo del grado de protección que desee obtener puede:

A- Aplicar una cuarta mano de **PLASTILUX® HYDROTOP DENSITY**. Se recomienda en pisos de tránsito exigido (locales, oficinas, etc.) donde es necesario aumentar la resistencia mecánica y durabilidad del recubrimiento.

B- Si desea obtener un incremento en las propiedades finales del producto (dureza y resistencia a la abrasión) se recomienda el uso de **PLASTILUX® CATALIZADOR PARA HYDROTOP**, en todas las manos. Una vez aplicada la última mano dejar transcurrir un período de 24 hs.

La dureza final del producto se obtiene a los 7 días, antes de ese lapso realice un tránsito liviano. Durante los 15 días posteriores a la aplicación mantenga el recubrimiento con un paño seco no abrasivo, luego podrá limpiar con un paño húmedo.

RENDIMIENTO

10-13 m² por litro y por mano dependiendo del grado de absorción de la madera.

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto: 25-30 minutos.

Secado duro: 2-3 horas. En ambos casos en condiciones normales de aplicación 25°C y 50% de humedad relativa. Por debajo de los 10°C y por encima de los 30°C y 85% de humedad relativa pueden aparecer problemas de terminación.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase cerrado, fuera del alcance de los niños, en lugar seco y fresco.

LIMPIEZA

Con agua, inmediatamente finalizado su uso. Elementos de aplicación sucios o con restos de **PLASTILUX® HYDROTOP DENSITY** se deben reemplazar por nuevos.

Consultar por mayor información la ficha de seguridad en la página web.

TERMINACION

Brillante y Satinada.

PRESENTACION

1 y 5 litros.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRI LAC®

Líder en protección de superficies