



PLASTIFICANTE UREICO PETRILAC - Para pisos de madera en interiores.

El **PLASTIFICANTE UREICO PETRILAC®** forma una película muy dura y transparente. Está formulado en base de resinas ureicas catalizables de gran calidad. No oculta las vetas de la madera y es muy resistente a golpes y rayaduras. Posee buen resultado a bajo costo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Recomendamos leer las instrucciones generales de **PULIDO Y PLASTIFICADO PARA PISOS DE MADERA**.

Pulido fino a máquina, para eliminar todo tipo de adherencias, grasitudes y restos de viejos plastificados. La presencia de ceras o grasitudes pueden retardar el secado por varios días. Barrer y/o aspirar y terminar la limpieza con paño humedecido con agua, que no suelte pelusa.

APLICACIÓN

Meclar 930 cm³ de **PLASTIFICANTE UREICO PETRILAC®** con 70 cm³ de **ENDURECEDOR PETRILAC®**. La vida útil de esta mezcla es corta -5 a 6 horas-, dependiendo de temperatura y humedad ambiente. Preparar sólo la cantidad que se usará en el momento.

Aplicar a pincel dejando transcurrir como mínimo 8 horas entre manos.

Liberar al tránsito pasadas 24 horas de la aplicación.

La dureza final la alcanza a los 7 u 8 días.

Mantener bien tapados los envases hasta el momento de uso y evitar el contacto del endurecedor con humedad, pues pierde su efecto catalizador. No usar con tintas. Si se desea cambiar el color de la madera, usar únicamente **DECORLITE® GEL COLOR**. No aplicar con un índice de humedad superior al 70%.

RENDIMIENTO

De 10 a 12 m² por litro de mezcla, dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del pulido.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto y para lijar, de 6 a 8 hs.

LIMPIEZA

Las herramientas de trabajo se limpian con thinner de buena calidad.

TERMINACIÓN

Brillante y satinado.

PRESENTACION

4 litros.

LIMPIEZA

La higiene del piso se realiza con un paño humedecido con agua o con Cif pisos plastificados, siguiendo las instrucciones del envase. Las herramientas de trabajo se limpian con **LIMPIAPINCELES PETRILAC®**.

MANTENIMIENTO

Cuando el grado de deterioro lo justifique, lijar hasta mateado parejo y aplicar 1 o 2 manos de **POLIURETANO MELACRIL®**, de acuerdo al desgaste producido por el uso.

TERMINACION

Brillante.

PRESENTACION

Pack de 5 litros (4 litros + 1lt.) y envases de 10 litros.